Notice technique
Edition décembre 2005
Numéro 5.88
Version n°130.2005
SIKABOND®T8

Construction

SIKABOND®T8

Colle étanche et spatulable pour carrelage

Présentation	Le SIKABOND T8 est une colle mono-composante à base de polyuréthanne.
Domaines d'application	Le SIKABOND T8 est une colle souple étanche pour le collage de carrelage, sur carrelage ancien, béton ou bois : ■ balcons et terrasses. ■ cuisines. ■ salles de bains, etc.
Caractères généraux	■ Application facile. ■ Excellente adhérence sur béton, bois et carrelage. ■ Améliore l'isolation acoustique. ■ Permet le rattrapage de planéité. ■ Collage étanche.
Caractéristiques	
Coloris	Ocre.
Conditionnement	Seau de 13,4 kg.
Stockage	Dans son emballage d'origine, non entamé, à une température inférieure à + 25 °C.
Conservation	12 mois dans les conditions de stockage citées ci-dessus.
Données techniques	
densité	1,34 environ.
Temps ouvert	30 minutes environ à + 20 °C.
Vitesse de polymérisation	3 mm en un jour à + 20 °C.
Caractéristiques mécaniques	Après 28 jours de polymérisation à + 23 °C et 50 % HR.
Dureté Shore	35 environ.
Allongement à la rupture	> 400 %.
Résistance au cisaillement	1,2 Mpa.
Température en service	De – 40 °C à + 80 °C.
Consommation	La consommation de colle varie en général de 1 à 1,4 kg/m² suivant l'état du support.

Construction

Mode d'emploi

Conditions d'application

- Température : de + 5 °C à + 35 °C.
- Humidité : vérifier qu'il n'y a pas de condensation d'eau sur les supports.

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et de particules non ou peu adhérentes, de traces de graisse, de peinture, de laitance, ou de tout produit pouvant nuire à l'adhérence de la colle.
Il doit présenter une cohésion superficielle suffisante pour reprendre les contraintes exercées par l'élément qui va être collé.
En général, sur carrelage, terre cuite, pierre et bois, un ponçage ou un meulage soigné est nécessaire.

Préparation du produit

Le SIKABOND T8 est prêt à l'emploi. Cependant, dans le cas de la réutilisation d'un emballage ayant été ouvert, il est possible qu'une peau se soit formée en surface.
Procéder à son découpage en périphérie à l'aide d'un cutter, puis l'éliminer.

Mise en œuvre

Le SIKABOND T8 s'utilise en général en deux couches.
La première couche sert à l'étanchéité du support ; la seconde, appliquée au moins 20 heures après, sert au collage des carreaux.
Etaler régulièrement le produit à l'aide d'une spatule ou d'un peigne cranté.
Le carrelage doit être positionné dans les 30 minutes maximum (à 20°C) qui suivent la mise en œuvre de la colle.
Appliquer une pression légère pour assurer un contact homogène avec la colle.

Important :
Si le temps d'attente entre la première et la seconde couche est dépassé et/ou si la première couche a été souillée, la première couche doit être réactivée et/ou nettoyée avec du SIKA CLEANER 205.

Remise en service

Le collage est effectif après quelques heures. Les performances dé. nies sont obtenues en 1 ou 2 jours selon l'épaisseur du collage.

Nettoyage des outils

Lorsque la colle est encore fraîche, les outils peuvent être nettoyés avec un chiffon imbibé de NETTOYANT SIKADUR. Une fois polymérisé, le SIKABOND T8 ne peut être éliminé que mécaniquement.

Restrictions d'utilisation

Le SIKABOND T8 polymérise avec l'humidité venant soit de l'air ambiant soit du support. En général, ne pas l'utiliser lorsque les deux matériaux présentent des états de surface fermés (la polymérisation de la colle serait extrêmement ralentie).
Ne pas appliquer sur polyéthylène, polypropylène, Téflon et certains matériaux synthétiques sans essai préalable.
Le SIKABOND T8 ne doit pas être mis en contact de produits à base de bitume ou d'asphalte.
A l'état frais, le SIKABOND T8 ne doit pas être mis en contact avec des produits à base d'alcool qui empêcheraient sa polymérisation normale.

Précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Minitel 3613 code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France
Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr